

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: RETITAN BASE BIANCA **IMPASTO** VERIFICA SACCHI NUM P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI SDS da Kg n° ACQUA 1.000 450 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 5 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 8,5 ACTICIDE FSN 004 180 3,5 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 093 1.000 5,5 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 6 TEXANOL COALESCENTE 7 1.000 061 GLICOLE PROPILENICO PURO 020 1.000 7.5 TITANIO RCL595 KG 25 090 25 3,0 75 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 124 75 25 3.0 TILLMANNS TILLGLUCO 95 180 4 086 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 083 25 3,0 75 CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG 021 25 75 3,0 CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC 116 25 3.0 75 CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG 150 027 25 6,0 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 25 15,0 375 013 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 014 25 3,0 75 ACTICIDE MK 501 005 25 17 POLICRIL 280 1.000 210 880 **AQUAFLOW NLS 200** 800 1.000 3 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 1,5 TILLCERA 50 074 1.000 5 TOTALE IMPASTO Kg 1.708,5 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° **RETITAN5** Lt. 5,0 7,91 RETITAN12.5 Lt. 12,5 19,7 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: