

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il: Lotto n°: **IMPASTO** REFONDO SABBIATO BASE BIANCA SDS VERIFICA SACCHI NL **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI MUN da Kg n° ACQUA 1.000 510 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 14.4 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 3,6 VERSATATO VIL V30XF 094 1.000 180 POLICRIL 547 035 1.000 180 TEXANOL COALESCENTE 061 1.000 7,2 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 093 7.2 1.000 GLICOLE PROPILENICO PURO 020 1.000 14.4 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 7,2 TILLMANNS TILLGLUCO 95 086 180 3.6 ACTICIDE FSN 004 180 3,6 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 3,6 087 180 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 25 083 2,0 50 TITANIO RCL595 KG 25 090 25 5.0 125 CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG 75 027 25 3,0 CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG 032 25 150 6,0 QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON) 046 20 2,0 40 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 014 25 2,0 50 SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03) 12,0 300 001 25 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 3,6 **AQUAFLOW NLS 200** 800 1.000 45 TILLCERA 50 074 1.000 5 TOTALE IMPASTO Kg 1.778,4 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO CODICE ARTICOLO **TOTALE PER** N° Kg REFONDOS2.5 Lt. 2,5 3,56 REFONDOS5 Lt. 5,0 7,12 REFONDOS12.5 Lt. 12,5 17,8 SCARTO Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione: Data di produzione:

ITALMONT SRL Scheda n° 037