

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/11/20 Rev. 2 del 1/3/2024

| Preparato il: | | | | Lotto n°: | | | | |
|---|---------------|-----------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|----------|--|
| UNICO LIQUIDO BIANCO | | | | | IMPASTO | | | |
| DESCRIZIONE-COMPONENTI | | P.P. | NUM SDS | SACCHI da Kg n° | | PESO | VERIFICA | |
| ACQUA | | | | 1.000 | | 280 | | |
| ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) | | 71 460 233 | 017 | 25 | | 2 | | |
| CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 | | 494650 | 053 | 20 | | 3,9 | | |
| ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG | | 2 024 071 929 | 087 | 180 | | 1 | | |
| ACTICIDE FSN | | 0156532000-2509 | 004 | 180 | | 2,9 | | |
| TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) | | 47555 | 023 | 1.000 | | 2,9 | | |
| DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 | | -41 990 | 093 | 1.000 | | 2,9 | | |
| GLICOLE PROPILENICO PURO | | B0004147 | 020 | 1.000 | | 2,9 | | |
| TEXANOL COALESCENTE | | K124000175 | 061 | 1.000 | | 2,9 | | |
| TILLMANNS TILLGLUCO 95 | | DEG4663651 | 086 | 180 | | 1 | | |
| TITANIO RCL595 KG 25 | | 3 630 009 615 | 090 | 25 | -3,0 | 75 | | |
| TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 | | 11225 | 124 | 25 | -2,0 | 50 | | |
| TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG | | BU0521 | 083 | 25 | -2,0 | 50 | | |
| CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG | | 110125 | 027 | 25 | -8,0 | 200 | | |
| CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC | | 24 000 886 | 116 | 20 | -3,0 | 60 | | |
| CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG | | 241173 | 013 | 25 | -5,0 | 125 | | |
| CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG | | 6046 | 014 | 25 | 2,0 | 50 | | |
| CAOLINO CALCINATO CMP-PG | | M4GB01 | 082 | 25 | ,- | 19,2 | | |
| CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG | | 140225 | 021 | 25 | | 24 | | |
| POLICRIL 280 | | 2430939AA | 088 | 1.000 | | 110 | | |
| AQUAFLOW NLS 200 | | 240 705 | 008 | 1.000 | | 4 | | |
| ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG | | 2 024 071 929 | 087 | 180 | | 1 | | |
| TILLCERA 50 | | -42 537 | 074 | 1.000 | | 2,9 | | |
| ACQUA | | | | 1.000 | | 480 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALE IMPASTO | | | | | Kg 1.550,5 | | | |
| ORE DI LAVORO TOTALI | | | h 4,0 | | | | | |
| CODICE ADTICOLO | | | | PER SECCHIO | | | | |
| CODICE ARTICOLO | PER SECCHI | | | Kg | N° | TOTALE | | |
| KGUNICO | Lt. 1,0 | | | 1,55 | | | | |
| | Lt. 1,0 | | | 1,00 | | | | |
| # | | | | | | | | |
| # | | | | | | | | |
| CISUNICO | Lt. 1.000,0 | | | 1550,5 | | | | |
| | | | | | SCARTO | | | |
| Scarto ammesso <3% Data di produzione: | | Resno | nsahile | Tecnico | di Produ | zione: | _ | |
| Kesponsabile | | | | e Tecnico di Produzione: | | | | |

ITALMONT SRL Scheda n° 153