

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: **IMPASTO** FONDORECOAT SABBIATO BASE BIANCA SDS VERIFICA SACCHI P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI MON da Kg n° ACQUA 1.000 320 ACTICIDE FSN 004 180 4 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 2,7 053 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 20 4 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 2.1 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 093 1.000 2,8 TEXANOL COALESCENTE 1.000 061 4.2 GLICOLE PROPILENICO PURO 020 1.000 8 TILLMANNS TILLGLUCO 95 086 180 1 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 124 4.0 100 25 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 25 4,0 100 013 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 014 25 4,0 100 CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG 032 25 2,0 50 CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG 027 25 3.0 75 QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) 225 047 25 9,0 POLICRIL 280 1.000 400 880 SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03) 001 25 4,0 100 SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS 034 25 8,0 200 **AQUAFLOW NLS 200** 1.000 800 1 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 180 2 087 TOTALE IMPASTO Kg 1.701,8 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° FONDORECOAT5 Lt. 5,0 7,4 FONDORECOAT12.5 Lt. 12,5 18,5 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: