

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 30/3/09 Rev. 3 del 23/7/2023

Preparato il:		Lotto n°:				
REFLEX BASE BIANCA			IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA		_	1.000	11	170	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		028	1000		3	
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4663651	086	180		1,8	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		4,5	
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		3,3	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		9	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	41 990	093	1.000		13,5	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	11 000	028	100		1,8	
FITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	11225	124	25	5,0	125	
POLICRIL 574	2 430 826	107	1.000	0,0	260	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)	49/24	046	20	4,0	80	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	50/23	047	25	3,0	75	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4GB01	082	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KO	24L09	030	25	9,0	225	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 K		027	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 K	6046	014	25	3,0	75	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	BU0521	083	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 K		013	25	9,0	225	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	211170	028	100	0,0	1,8	
ACTICIDE MKT 1	0138226004-2603	135	30		15	
AQUAFLOW NLS 200	240 705	008	1.000		3	
ACQUA			1.000		10	
TILLCERA 50	42 537	074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.706,7	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			
CODICE ARTICOLO PER			PER SE	CCHIO	TOTALE	
SODICE AITTICOLO	,		Kg	N°	TOTALL	
'						
 						
REFLEX5 Lt. 5,0			8,62			
REFLEX12.5 Lt. 12,4			21,5			
LL LLA 12.3			21,3	COADTO		
201/				SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:						

ITALMONT SRL Scheda n° 048