

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:				
REGUM BIANCO			IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NL SDS WON		CHI n°	PESO	VERIFICA
DILUENTE INODORE LT. 1			da Kg 1	10,0	10	
POLICRIL 574		107	1.000	10,0	680	
AMMONIACA 28 BE'		007	25		0,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		017	25		1	
ACTICIDE FSN		004	180		2	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG	;	032	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KO		027	25	6,0	150	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	1,0	25	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	4,0	100	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	2,0	50	
ACQUA			1.000	·	25	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.095,5	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			
CODICE ARTICOLO PER			PER SE	CCHIO	TOTALE	
SECCH	1		Kg	N°	TOTALL	
#						
#						
#						
			16.7			
REGUM12.5WHITE Lt. 12,5	)		16,7	0015=5		
			_	SCARTO		
Scarto ammesso <3%			Kespons	adile le	cnico di Produz	ione:
Data di produzione:						