

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 3

Preparato il:		Lotto n°:					
ZIRKON BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°	050	<u> </u>
ACQUA CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG		052	1.000		350 6		
ACTICIDE FSN		053	20 180		4		
AMMONIACA 28 BE'		004	25		2,5		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		4,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		10		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		8		
TITANIO RCL595 KG 25		090	25	6,0	150		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	3,0	75		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	8,0	200		
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		046	20	13,0	260		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPA		116	20	3,0	60		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 150		013	25	3,0	75		
POLICRIL 547		035	1.000		370		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2		
ACTICIDE MKT 1		135	30		16,5		
ACQUA			1.000		35		
TILLCERA 50			074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.719,5		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		119 111 10,0	
LIIN				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
ZIDIZONA	SECCHI				IN		
ZIRKON1	Lt. 0,8			1,11			
ZIRKON2.5	Lt. 2,5			3,72			
ZIRKON5	Lt. 5,0			7,44			
ZIRKON12.5	Lt. 12,5			18,6			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%				Respons	abile Te	cnico di Produz	rione:
Data di produzione:							