

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: REFONDO SABBIATO BASE BIANCA **IMPASTO** VERIFICA SACCHI NUM P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI SDS da Kg n° ACQUA 1.000 510 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 15 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 4 VERSATATO VIL V30X 094 1.000 180 POLICRIL 547 035 1.000 180 TEXANOL COALESCENTE 061 1.000 7,5 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 1.000 7.5 093 GLICOLE PROPILENICO PURO 020 1.000 15 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 1.000 023 7,5 TILLMANNS TILLGLUCO 95 180 086 4 ACTICIDE FSN 180 4 004 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 4 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 25 083 2,0 50 TITANIO RCL595 KG 25 090 25 5.0 125 CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG 75 027 25 3,0 CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG 25 150 032 6,0 QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON) 046 20 2,0 40 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 014 25 2,0 50 SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03) 25 12.0 300 001 180 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 4 **AQUAFLOW NLS 200** 1.000 800 45 TILLCERA 50 074 1.000 5 TOTALE IMPASTO Kg 1.782,5 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° REFONDOS2.5 Lt. 2,5 3,56 REFONDOS5 Lt. 5,0 7,12 REFONDOS12.5 Lt. 12,5 17,8 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: