

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
QUARZO BIANCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		330	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		6	
ACTICIDE FSN			004	180		3,5	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		4,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		4,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		4	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		10	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		7,5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	5,0	125	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG			082	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	9,0	225	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)			046	20	9,0	180	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			027	25	6,0	150	
POLICRIL 280			088	1.000		390	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		3	
ACQUA TILLCERA 50			074	1.000		72	
TILLOEKA 50			074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.726,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER SECCHIO TO		TOTALE	
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
QUARZO1	Lt. 0,8			1,12			
#	,			,			
#							
"QUARZO12.5	Lt. 12,5			18,8			
WONIXO IZ.U	Lt. 12,3			10,0	CCADTO		
Coarte ammagae (20/				Doones	SCARTO	oigo di Drodu-i	anc:
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							