



# RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il  
1/2/20 Rev. 2 del  
30/8/2023

Preparato il:

Lotto n°:

## RECOAT 1.5 MM SILOSSANICO BASE BO

## IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			da Kg	n°		
ACQUA			1.000		27	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	494650	053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG	G03732411	019	15		4	
AMMONIACA 28 BE'		007	25		1	
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		1,8	
ESAMETAFOFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	71 460 233	017	25		5,6	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		5,4	
GLICOLE PROPYLENICO PURO	B0004147	020	1.000		8	
TITANIO RCL595 KG 25	3 630 009 615	090	25		0	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG	24L173	013	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG	24L14	032	25	4,0	100	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		001	25	3,0	75	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0		119	25	4,0	100	
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836		121	25	16,0	400	
POLICRIL 547	2531859AC	035	1.000		160	
ACTICIDE MKT 1	0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50	42 537	074	1.000		2,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	087	180		1	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		098	1.000		57	
AQUAFLOW NLS 200	240 705	008	1.000		1,5	
ACQUA			1.000		30	
LAPONITE-RD	20-4934	025	25		1	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	50/23	047	25	1,0	25	
TILLCERA 50	42 537	074	1.000		5	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409	P024811982	097	200		4	

**TOTALE IMPASTO** **Kg 1.097,2**

ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO		PER SECCHIO		TOTALE	
			Kg	N°		
RECOAT1.5SIL.1BO	Lt. 1,0		0,98			
#						
#						
RECOAT1.5SILK20BO	Lt. 19,5		19,5			
				SCARTO		

Scarto ammesso &lt;3%

Data di produzione:

Responsabile Tecnico di Produzione: