

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/6/14 Rev. 2 del 9/12/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
ZIRKON WHITE BIANCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI Market Sacchi		PESO	VERIFICA
ACQUA			_	1.000	11	330	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		6	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,3	
AMMONIACA 28 BE'		0130332000-2303	007	25		3,3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		4,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2,1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		4,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		3,8	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		9	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		1112 1000 170	124	25	9,0	225	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG			082	25	3,0	75	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	6,0	150	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)			046	20	15,0	300	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC			116	20	4,0	80	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	3,0	75	
POLICRIL 547			035	1.000	0,0	360	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2,1	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		16,5	
TILLCERA 50		010022000+ 2000	074	1.000		5	
			07.1	1.000			
TOTALE IMPASTO					Kg 1.662,3		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
	LITKI			PER SE			
CODICE ARTICOLO	PER SECCHI			Kg	N°	TOTALE	
ZIRKON14BIANCO	Lt. 14,0			21			
							
‡							
ZIRKON12.5BIANCO	Lt. 12,5			18,7			
-IIII (1112.05)) (1100	Lt. 12,0			10,1	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					JUANTU		
Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 041