

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/7/07 Rev. 3 del 11/1/2023

Preparato il:				Lotto n°:			
RESTUCCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		530	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
NATROSOL 250 HBR SACCHI DA 25 KG			068	25		12,5	
MICA MU 325 MKT SACCHI DA 25 KG			026	25		5	
LAPONITE-RD			025	25		1	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		1,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
AMMONIACA 28 BE'		007	25		1		
TILLCERA 50			074	1.000		10	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA :		030	25	25,0	625		
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA		021	25	40,0	1000		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA		027	25	2,0	50		
NEOLITH 125F		115	250		55		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
TOTALE IMPASTO						Kg 2.297,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
	TRI PER			PER SE	CCHIO	TOTALE	
SE SE	ECCHIO			Kg	N°	TOTALL	
RE1.5	t. 1,0			1			
#							
RE5 L	t. 5,0			5			
	1. 20,0			20			
	-,-				SCARTO		
Scarto ammesso <3%  Data di produzione:  Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 090