

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/4/22 Rev. 3 del 8/1/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 0.5 MM SILOSSAN	BASE BO	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		^
ACQUA				1.000		27	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,6	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,4	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	-3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	- 4,0	100	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	-3,0	75	
GRANULATO DI CALCIO ML 600			118	25	-20,0	500	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		160	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50		-42 537	074	1.000		2,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		4	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650			098	1.000		57	
AQUAFLOW NLS 200		-240 705	008	1.000		1,5	
ACQUA				1.000		30	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		4	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	-1,0	25	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TOTAL E IMPACTO		l			1/a: 4 000 0		
TOTALE IMPASTO			1 4 0		Kg 1.092,2		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SECCHIO				
	TRI PER ECCHIO			Kg Kg	N°	TOTALE	
#				J			
#							
#							
	10 -			10 -			
RECOAT0.5SILK20BO Lt	:. 19,5			19,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 105