

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/2/20 Rev. 2 del 30/8/2023

| Preparato il: | | Lotto n°: | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------------|---------|----------|--|
| RECOAT 1.5 MM SILOSSA | BASE BO | IMPASTO | | | | | | |
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | P.P. | NUM SDS | SACCHI da Kg n° | | PESO | VERIFICA | |
| ACQUA | | | | 1.000 | - '' | 27 | | |
| CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 | | 494650 | 053 | 20 | | 1,9 | | |
| TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG | | G03732411 | 019 | 15 | | 4 | | |
| AMMONIACA 28 BE' | | 000702411 | 007 | 25 | | 1 | | |
| ACTICIDE FSN | | 0156532000-2509 | 004 | 180 | | 1,8 | | |
| ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) | | 71 460 233 | 017 | 25 | | 5,6 | | |
| TEXANOL COALESCENTE | | K124000175 | 061 | 1.000 | | 5,4 | | |
| GLICOLE PROPILENICO PURO | | B0004147 | 020 | 1.000 | | 8 | | |
| TITANIO RCL595 KG 25 | 3 630 009 615 | 090 | 25 | | 0 | | | |
| CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 | 24 173 | 013 | 25 | 3,0 | 75 | | | |
| CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI | 24L14 | 032 | 25 | 4,0 | 100 | | | |
| SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRAN | | 001 | 25 | 3,0 | 75 | | | |
| GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0 | | 119 | 25 | 4,0 | 100 | | | |
| GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836 | | | 121 | 25 | 16,0 | 400 | | |
| POLICRIL 547 | | 2531859AC | 035 | 1.000 | . 0,0 | 160 | | |
| ACTICIDE MKT 1 | | 0138226004-2603 | 135 | 30 | | 5,5 | | |
| TILLCERA 50 | | 42 537 | 074 | 1.000 | | 2,5 | | |
| ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG | | 2 024 071 929 | 087 | 180 | | 1 | | |
| RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650 | | 2 024 07 1 929 | 098 | 1.000 | | 57 | | |
| AQUAFLOW NLS 200 | | 240 705 | 008 | 1.000 | | 1,5 | | |
| ACQUA | | 240 703 | 000 | 1.000 | | 30 | | |
| LAPONITE-RD | | 20-4934 | 025 | 25 | | 30 1 | | |
| QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) | | 50/23 | 047 | 25 | 1,0 | 25 | | |
| TILLCERA 50 | | 42 537 | 074 | 1.000 | 1,0 | 5 | | |
| RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409 | | P024811982 | 097 | 200 | | 4 | | |
| REGINA IDROREI ELLENTE TEGOT HODE 1409 | | 1 024011302 | 031 | 200 | | 4 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALE IMPASTO | | | | | Kg 1.097,2 | | | |
| ORE DI LAVORO TOTALI | | | h 4,0 | | , | | | |
| CODICE ARTICOLO | LITRI PER | | | PER SECCHIO | | TOTALE | | |
| CODICE ARTICOLO | SECCHIO | | | Kg | N° | TOTALE | | |
| RECOAT1.5SIL.1BO | Lt. 1,0 | | | 0,98 | | | | |
| # | | | | | | | | |
| # | | | | | | | | |
| RECOAT1.5SILK20BO | Lt. 19,5 | | | 19,5 | | | | |
| | 10,0 | | | . 0,0 | SCARTO | | | |
| Scarto ammesso <3% | | | | | SUARTU | | | |
| | | | | | | | | |
| Data di produzione: | | | | | | | | |
| Responsabile ⁻ | | | | | e Tecnico di Produzione: | | | |

ITALMONT SRL Scheda n° 145