

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 30/7/07 Rev. 2 del 4/8/2023

Preparato II:					Lotto n°:			
REFONDO BIANCO		IMPASTO			ASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		540		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		2,4		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		3		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	087	180		1,2			
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		2,4			
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	41 990	093	1.000		7,5			
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA	47555	023	1.000		4			
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		4		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	11225	124	25	15,0	375			
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG		24L09	030	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		2 500 135	116	20	4,0	80		
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		210		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		2		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
TOTALE IMPASTO						Kg 1.688,5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		rtg 1.000,5			
ORE DI LAVORO TOTALI			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°			
#								
REFONDO2	Lt. 2,5			4				
REFONDO5	Lt. 5,0			8,01				
REFONDO12.5	Lt. 12,5			20				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:								
•				e Tecnico di Produzione:				
l responsabile					, I COITICO di I TODUZIONE.			

ITALMONT SRL Scheda n° 038