

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 28/1/13 Rev. 2 del 20/2/2024

Preparato il:		Lotto n°:					
REFONDO SABBIATO BAS	ANCA	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		^
ACQUA				1.000		510	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		14,4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3,6	
VERSATATO VIL V30XF		1 625 178	094	1.000		180	
POLICRIL 547 TEXANOL COALESCENTE		2531859AC	035	1.000		180	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		K124000175	061	1.000		7,2 7,2	
GLICOLE PROPILENICO PURO		41 990 B0004147	093 020	1.000			
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGN)	47555	020	1.000		14,4 7,2		
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4663651	086	180		3,6		
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		3,6		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG	0130332000-2309	028	100		3,6		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	BU0521	083	25	2,0	50		
TITANIO BIOSSIDO BLR 895 KG 25		D00321	141	25	5,0	125	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO MINAL 30 (EX GR43) SACCHI DA 23 KG		24L14	032	25	6,0	150	
QUARZO FELDSPATO NA45 ( 45 MICRON)		49/24	046	20	2,0	40	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25		50	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		0040	001	25	2,0 12,0	300	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100	12,0	3,6	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		45	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5	
HELOLIVIOO		42 331	074	1.000		3	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.778,4		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
	LIIKI			PER SE			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
#							
REFONDOS2.5	Lt. 2,5			3,56			
REFONDOS5	Lt. 5,0			7,12			
REFONDOS12.5	Lt. 12,5			17,8			
112.0112.0	Lt. 12,0			17,0	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					JOANTO		
Data di produzione:							
•				Total I But 1			
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 037