

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
DECORA BIANCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		500	
ACTICIDE FSN			004	180		4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		7,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		2	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		2,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		4,5	
TEXANOL COALESCENTE GLICOLE PROPILENICO PURO			061	1.000		2 8	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			020	1.000 25	15,0	375	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			013	25	30,0	750	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	30,0	25	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG			082	25		25	
VERSATATO VIL V30X			094	1.000		90	
ACQUA				1.000		70	
						-	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.869,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ADTICOLO	LITRI PER			PER S	ECCHIO	TOTALE	
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
#							
#							
DECORA5	Lt. 5,0			8,38			
DECORA12.5	Lt. 12,5			20,9			
DECONAIZ.O	Lt. 12,0			20,3	SCARTO		
Scarto ammesso <3%				Reenon		nico di Produzi	one.
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							
Data di produzione:							