

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/2/22 Rev. 2 del 2/12/2023

Preparato il:		Lotto n°:						
RECOAT 1.0 MM SILOSSA	BASE BO	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SAC		PESO	VERIFICA	
			Z	da Kg	n°		^	
ACQUA				1.000		27		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,9		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4		
AMMONIACA 28 BE'		0450500000 0500	007	25		1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,6		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,4		
GLICOLE PROPILENICO PURO CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		B0004147	020	1.000	2.0	8 75		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EXICTTS PD 325 SW 1500 90P) 25 KG		24l173 24L14	013	25 25	3,0	100		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		Z4L14	001	25	4,0 3,0	75		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	20,0	500		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	20,0	160		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		6,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		2 024 07 1 323	098	1.000		57		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1,5		
ACQUA		240 703	000	1.000		30		
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	1,0	25		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200	1,0	4		
		. 02.01.002	001			-		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.096,2			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER SE	CCHIO	TOTALE		
CODICE ARCHOOLS	SECCHIO			Kg	N°	TOTALL		
RECOAT1.0SIL.1BO	Lt. 1,0			0,98				
#								
#								
RECOAT1SILK20BO	Lt. 19,5			19,5				
	Lt. 10,0			10,0	SCARTO			
Scarto ammesso <3%					SOARTO			
Data di produzione:								
Data di produziono.	December 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 115