

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 2/4/12 Rev. 3 del 19/2/2023

Preparato il:			Lotto n°:					
RECOAT 1.0 MM ACRILICO	SE BO	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		76		
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1,1		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		2		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4,1		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1,1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,7		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,7		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8,1		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	2,0	50		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	4,0	100		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	21,0	525		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		170		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,6		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		6,6		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		0,6		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,6		
ACQUA				1.000		31		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4,1		
TOTALE IMPASTO		<u> </u>			Kg 1.224,8			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		Ng 1.224,0			
ORE DI LAVORO TOTALI			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO					TOTALE		
				Kg	N°			
RECOAT1.1BO	Lt. 1,0			0,98				
#								
#								
RECOAT1K20BO	Lt. 19,5			19,5				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:								
	Responsabile Tecnico di Produzione:							
Responsabile					Frechico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 111