

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:	Lotto n°:							
RECOAT 1.2 MM ACRIL-SILO	NICO BASE	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		85		
ACTICIDE FSN			004	180		2,5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		2,3		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		5,6		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		5		
ACTICIDE MKT 1			135	30		5,5		
TILLCERA 50			074	1.000		3		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		5,5			
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		5			
AMMONIACA 28 BE'		007	25		1			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 150		013	25	4,0	100			
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI		032	25	4,0	100			
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	1,0	25			
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCH		021	25	1,0	25			
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2		120			475			
			25	19,0				
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRAN		001	25	3,0	75			
POLICRIL 547		035	1.000		160			
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 140		097	200		4			
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659		098	1.000		4			
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2			
ACQUA				1.000		30		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.121,4			
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		119 11121,1		
LIS.			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
RECOAT1.2ASBO.1	Lt. 1,0			0,98				
#								
#								
RECOAT1.2ASK20BO	Lt. 19,5			19,5				
NEO OAT ILZAONZUDU	Lt. 13,5			13,3	SCARTO			
Coorto ammaga (20/					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:								
Responsabile Tecn					di Produ	zione:		

ITALMONT SRL Scheda n° 133