

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 8/3/20 Rev. 2 del 10/12/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
LAVABILE LIQUIDO BIANC		IMPASTO			ASTO		
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
ACOLIA				da Kg	n°	200	_
ACQUA ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	1.000 25		290 1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		3,9	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		3,9 1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		2	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		3,4	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		4,9	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	3,0	75	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	8,0	200	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		2500102	116	20	3,0	60	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	12,0	300	
POLICRIL 280		2430939AA	880	1.000		350	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		2,5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		2	
ACQUA				1.000		200	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.549,2		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
	LITKI			DEB SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
KGLAVABILE	Lt. 1,0			1,54			
#	Lt. 1,0			1,01			
#							
	11.4005.5			45.40.0			
CISLAVABILE	Lt. 1.000,0			1549,2			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 154