

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 2 del 1/6/2023

Preparato il:				Lotto n°:			
AMETYST LIQUIDO COLO)	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		250	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		6	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		5	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		7	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	15,0	375	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	5,0	125	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		190	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	2,0	50	
VERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000		240	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1	
ACQUA				1.000		240	
TOTAL T 1110 1 0 TO						14 4 500 5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.506,5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO	TOTALE	
005102711110020	SECCHI			Kg	N°	TOTALL	
KGAMETYSTCOL	Lt. 1,0			1,55			
#							
#							
 CISAMETYSTCOL	Lt. 970,0			1506,5			
OIOAIVIL I TOTOOL	Lt. 970,0			1500,5	COARTO		
0					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 155