

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:							
QUARZO BIANCO			IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°	200	^
ACQUA CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG		050	1.000		330		
ACTICIDE FSN		053	20		6		
AMMONIACA 28 BE'		004	180 25		3,3 3		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		4,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		4,5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		10		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		7,5		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	5,0	125		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	9,0	225		
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		046	20	9,0	180		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	6,0	150		
POLICRIL 280		088	1.000		390		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5		
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		3		
ACQUA			1.000		72		
TILLCERA 50			074	1.000		5	
TOTALE IMPACTO					Va 1 725 0		
TOTALE IMPASTO ORE DI LAVORO TOTALI				h 4.0		Kg 1.725,8	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER		PER SECCHIO			TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
QUARZO1	Lt. 0,8			1,12			
#							
#							
QUARZO12.5	Lt. 12,5			18,8			
	,			,	SCARTO		
Scarto ammesso <3%				Responsabile Tecnico di Produzione:			
Data di produzione:							