

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:		Lotto n°:					
RESTUCCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		530	
ACTICIDE FSN			004	180		4	
NATROSOL 250 HBR SACCHI DA 25 KG MICA MU 325 MKT SACCHI DA 25 KG			068	25		13 5	
LAPONITE-RD			026 025	25 25		<u> </u>	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			023	25		1,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,3	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1	
TILLCERA 50			074	1.000		10	
						- 0	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG			030	25	25,0	625	
CARBONATO DI CALCIO GR9 SACCHI DA 25 KG			022	25	40,0	1000	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			027	25	2,0	50	
NEOLITH 125F			115	250		55	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
TOTALE IMPASTO						Kg 2.297,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	LITRI PER		PER SECCHIO		TOTALE		
	SECCHIO			Kg	N°	TOTALL	
RE1.5	Lt. 1,0			1			
‡							
RE5	Lt. 5,0			5			
RE20	Lt. 20,0			20			
	5,5				SCARTO		
Scarto ammesso <3%				Respon		nico di Produzio	one.
Journal Millieggo No /0				Rospon	Jabilo 1001	noo ar r rouazio	
Data di produzione:							