

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08 03 Creato il 15/6/12 Rev. 2 del 22/11/2023

Preparato il:					Lotto n°:			
AMETYST BASE BO		IMPASTO			ASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SAC da Kg	CHI n°	PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		270		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,5		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2,5		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3,7		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		-41 990	093	1.000		7,2		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		6		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		9		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2, 4		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	-18,0	450		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	- 6,0	150		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	0,0	240		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	-3,0	75		
VERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000	-3,0	290		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5		
TILLCERA 50						1,0 5		
ACQUA		-42 537	074	1.000		_		
ACQUA				1.000		30		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.555,8			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		J			
	LITKI			PER SE				
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE		
AMETYST1NEU	Lt. 0,7			1,01				
AMETYST2.5NEU	Lt. 2,2			3,21				
AMETYST5NEU	Lt. 4,5			6,42				
AMETYST12.5BO	Lt. 11,5			16,6				
	, , ,			2,-	SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:								
•					e Tecnico di Produzione:			
	nesponsabile recilico di Froduzione.							

ITALMONT SRL Scheda n° 015