

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/5/06 Rev. 3 del 29/1/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
PLASTER MIX				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SAC		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		400	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1	
LAPONITE-RD NATROSOL 250 HBR SACCHI DA 25 KG		20-4934	025	25		1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 15000 YP4		496 111	068	25 25		4 15	
MICA MU 325 MKT SACCHI DA 25 KG		012L	055 026	25		5	
AMMONIACA 28 BE'		UIZL	020	25		1	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		4	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG		24L09	030	25	50,0	1250	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	6,0	150	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG		140225	021	25	2,0	50	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	1,0	25	
CALCE IDRATA				25	1,0	25	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		60	
AMIDO TYLOVIS SE 7			122	25		5	
ACQUA				1.000		200	
TOTALE IMPASTO					Kg 2.377,0		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		,c		
LITRIDED				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
JSA1.5	Lt. 1,5			1,5			
JSA5	Lt. 5,0			5			
JSA18	Lt. 18,0			18			
JSA20	Lt. 20,0			20			
5					SCARTO		
Scarto ammesso <3%					30/1110		
Data di produzione:							
•				e Tecnico di Produzione:			
		Respor	าอสมแย	i ecilico	ai Etoau.	AUTIC.	

ITALMONT SRL Scheda n° 091