

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:				Lotto n°:			
TITANIT BASE BO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NL SDS WNN		SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		270	
ACTICIDE FSN			004	180		3	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		6,6	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		4,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		7,5	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		5,4	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		9	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		6	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		1,8	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KO			027	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 K0			013	25	15,0	375	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KO	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		014	25	6,0	150	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	3,0	75	
POLICRIL 280			088	1.000		420	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.490,3	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		,	
LITKI				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO PER				Kg	N°	TOTALE	
TITANIT1NEU Lt. 0,7				1,01			
#				1,01			
				6.70			
TITANIT5NEU Lt. 4,5				6,73			
TITANIT12.5BO Lt. 12,5				18,9			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%				Respons	abile Te	cnico di Produz	ione:
Data di produzione:							