

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
TYRKYS BIANCO			IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		470	
ACTICIDE FSN		004	180		3,5		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		2,5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG		053	20		6,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		3,5		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		4,5		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		086	180		2		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		8		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	2,0	50		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	18,0	450		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	1,0	25		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		013	25	15,0	375		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500		014	25	6,0	150		
VERSATATO VIL V30XF		094	1.000		140		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5		
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		5		
TILLCERA 50 ACQUA		074	1.000				
ACQUA				1.000		20	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.775,0		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SECCHIO TOTA		TOTALE	
CODICE AITHOUGH	SECCHI			Kg	N°	TOTALL	
#							
#							
TYRKYS5	Lt. 5,0			7,69			
TYRKYS12.5	Lt. 12,5			19,2			
111111111111111111111111111111111111111	12,0			10,2	SCARTO		
Scarto ammesso <3%				Respons		cnico di Produz	iono
Ocarto aminesso <0 /0						JANGO GI I TOGUZ	0116.
Data di produzione:							