

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: **REPEARL 200 - BASE ARGENTO IMPASTO** VERIFICA SACCHI NUM P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI SDS da Kg n° ACQUA 1.000 350 LAPONITE-RD 025 25 8,5 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 093 1.000 2 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 2,5 GLICOLE PROPILENICO PURO 020 1.000 5 POLICRIL 547 035 1.000 87 ACTICIDE FSN 180 1.5 004 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 2,5 **AQUAFLOW NLS 200** 800 1.000 4.5 GLICOLE PROPILENICO PURO 020 1.000 3 POLVERE DI MICA ARGENTO 25 5,0 125 MICROSFERE DI VETRO PORAVER 0.04-0.125MM SACCHI 30 KG 038 30 23 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 1.5 TOTALE IMPASTO Kg 616,0 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° AR200-1 Lt. 1,0 0,98 AR200-2.5 Lt. 2,5 2,47 AR200-5 Lt. 5,0 4,94 ar200-14 Lt. 12,5 12,3 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: