

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/13 Rev. 2 del 12/12/2023

Preparato II:					Lotto n°:			
REGUM BASE BO		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n		PESO	VERIFICA	
DILUENTE INODORE LT. 1				1	10,0	10		
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		680		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		0,5		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 4	12)	71 460 233	017	25		1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 2		24L14	032	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA	110125	027	25	6,0	150			
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	1,0	25		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	4,0	100		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	087	180		2			
TOTALE IMPASTO						Kg 1.020,5		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		119 110=0,0		
L			DEB SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE		
	CCHI				IN			
	. 0,9			1,25				
	. 2,3			3,13				
	. 4,6			6,26				
REGUM12.5 Lt.	11,6			15,6				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respo	nsabile	Tecnico	di Produ	zione:	_	

ITALMONT SRL Scheda n° 053