

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/21 Rev. 2 del 23/11/2023

Preparato il:	Lotto n°:							
LAVABILE BASE BO	IMPAST			ASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA	
A COLLA				da Kg	n°	2=2	<i>></i>	
ACQUA ACTICIDE FSN		0450500000 0500	004	1.000		270		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		0156532000-2509 494650	004 053	180 20		4		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		4,5 2,5		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3,7		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		7,2		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		6		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		9		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		1112-1000170	028	100		2,4		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	18,0	450		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	6,0	150		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75		
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000	-,-	540		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1,5		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
ACQUA				1.000		35		
				11000				
TOTALE IMPASTO					Kg 1.570,8			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE		TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°	TOTALL		
LAVABILE1BO	Lt. 0,9			1,33				
LAVABILE2.5BO	Lt. 2,3			3,32				
LAVABILE5BO	Lt. 4,6			6,65				
	Lt. 11,6			16,6				
L. (V. (5) LL 12.050	11,0			10,0	SCARTO			
Scarto ammesso <3%					SUARTU			
Data di produzione:								
•								
Responsabile Tecnico di Produzione:								

ITALMONT SRL Scheda n° 011