

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
UNICO PLUS BIANCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		400	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		2		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG		053	20		7		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1		
ACTICIDE FSN		004	180		4		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		6		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		3,6		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		9		
TITANIO RCL595 KG 25		090	25	12,0	300		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		4,2		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		086	180		2		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	8,0	200		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC		116	20	8,0	160		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		013	25	8,0	200		
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI		021	25	3,0	75		
POLICRIL 280		088	1.000		180		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5		
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		2		
TILLCERA 50 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		074	1.000	4.0	5		
THANIO BIOSSIDO BER 090 NG 25			124	25	4,0	100	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.737,3		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO TOTALE		
CODICE AICTICOEC	SECCHI			Kg	N°	TOTALL	
#							
#							
UNICO5PLUS	Lt. 5,0			8,11			
UNICO12.5PLUS	Lt. 12,5			20,2			
55 5 12i0. 255	,_,			20,2	SCARTO		
Scarto ammesso <3%			Responsabile Tecnico di Produzione:				
Trespondable recilied di Froduzione.							
Data di produzione:							