

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.0 MM ACRIL-SILOSSANICO BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA			_	1.000	- 11	85	
ACTICIDE FSN			004	180		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		2,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		6	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		5	
ACTICIDE MKT 1			135	30		5,5	
TILLCERA 50			074	1.000		3	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		5	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	4,0	100	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG			021	25	1,0	25	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	1,0	25	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	19,0	475	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75	
POLICRIL 280			088	1.000	-,-	160	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409			097	200		4	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659			098	1.000		4	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2	
ACQUA				1.000		30	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.147,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER SECCHIO		TOTALE	
CODICE ANTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALL	
RECOAT1AS.1	Lt. 1,0			1			
#							
#							
RECOAT1ASK20	Lt. 20,0			20			
NECOAT IAGNZU	Lt. 20,0			20	CCADTO		
0				Danie	SCARTO	ing di Desideri	
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							