

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.5 MM ACRIL-SILOSSANIC		O BASE BIANCA		IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SAC		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		/
ACQUA				1.000		85	
ACTICIDE FSN			004	180		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		2,3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			017	25		5,6	
ACTICIDE MKT 1		019	15		5		
TILLCERA 50		135	30		5,5		
TEXANOL COALESCENTE		074	1.000		3		
GLICOLE PROPILENICO PURO		061	1.000 1.000		5,5 5		
AMMONIACA 28 BE'		020	25		1		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		013	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI I		032	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	1,0	25		
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI		021	25	1,0	25		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	1,0	25		
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836		121	25	14,0	350		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0		119	25	5,0	125		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	2,0	50	
POLICRIL 280		088	1.000	2,0	160		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409			097	200		4	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659			098	1.000		4	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2		
ACQUA				1.000		30	
		l					
TOTALE IMPASTO					Kg 1.146,4		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER SE		TOTALE	
0001007 11.11.10000	SECCHIO			Kg	N°		
RECOAT1.5AS.1	Lt. 1,0			1			
#							
#							
RECOAT1.5ASK20	Lt. 20,0			20			
	0,0			_0	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					55/11(10		
Data di produzione:							
· ————————————————————————————————————				Toonica	di Dradii		_
Responsabile					ui rroau	ZIUNE:	

ITALMONT SRL Scheda n° 142