

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 3 del 20/3/2023

Preparato il:		Lotto n°:						
RECOAT 1.2 MM ELASTO	CO BASE E	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA			_	da Kg 1.000	- 11	CO		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	052			63		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	053 019	20 15		4		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180				
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,4 1,8		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		6		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		6		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		11		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	241173	013	25	3,0	75			
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	4,0	100		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		Z4L14	001	25	9,0	225		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2		ML261124	120	25	18,0	450		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	10,0	40		
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		140		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30				
TILLCERA 50			074			9,5		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		42 537		1.000		6,5		
		0.40.705	028	100		0,6		
AQUAFLOW NLS 200 ACQUA		240 705	800	1.000		1,5		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		D004044000	007	1.000		25		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.172,3			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
OODIOE ADTIONIO	LITRI PER		PER SECCHIO		CCHIO	TOTALE		
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
RECOATELAST1.2BO.1	Lt. 1,0			0,98				
#								
#								
RECOATELAST1.2K20BO	Lt. 19,5			19,5				
	-,-			-,-	SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:								
•				nsabile Tecnico di Produzione:				
Responsabile					e recnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 137