

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 28/6/12 Rev. 2 del 20/12/2023

eparato il:				Lotto n°:			
READYMIX		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		530	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		5	
NATROSOL 250 HBR SACCHI DA 25 KG			068	25		12,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		10	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25	KG	24L09	030	25	20,0	500	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	41,0	1025	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	2,0	50	
VERSATATO VIL V30XF		1 625 178	094	1.000		60	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1	
ACQUA				1.000		210	
TOTALE IMPASTO					Kg 2.407,0		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODIOE ARTICOLO LITRII			PER SECCHIO TOTAL		T0T415		
CODICE ARTICOLO				Kg	N°	TOTALE	
USA25G Lt. 2	5.0			25			
#	٥,٥						
#							
USA20G Lt. 2	0,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%  Data di produzione:  Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 092