

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:					Lotto n°:			
SUPER TRASPIRA BIANCO				IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		500		
ACTICIDE FSN			004	180		4		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		2,5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	)		053	20		7,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5		
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		2		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		2,5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		4,5		
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		2		
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25			013	25	15,0	375		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 I TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	KG		027	25	30,0	750		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG			083	25	1,0	25		
VERSATATO VIL V30XF			082	25	1,0	25		
ACQUA			094	1.000		90 70		
ACQUA				1.000		70		
	_							
TOTALE IMPASTO			<u> </u>			Kg 1.869,5		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		Ng 1.009,5		
ORE DI LAVORO TOTALI				PER SECCHIO TOTALE				
CODICE ARTICOLO PER	≀				N°	TOTALE		
SECC.	HI			Kg	IN			
#								
#								
P1005 Lt. 5,	_			8,12				
P1012.5 Lt. 12	2,5			20,3				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respo	nsabile	Tecnico	di Produ	zione:		

ITALMONT SRL Scheda n° 001