

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/2/21 Rev. 2 del 3/4/2023

Preparato il:							
FONDORECOAT SABBIAT	SE BO	ВО			IMPASTO		
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
ACOLIA				da Kg	n°	200	
ACQUA CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			OFO	1.000		300	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	053 004	20 180		4 2.5	
AMMONIACA 28 BE'		0130332000-2309	004	25		3,5 2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		2,7	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		2,8	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		2,1	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		7	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4,2	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	241173	013	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500	211110	014	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			027	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	10,0	250	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	10,0	400	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2430333AA	087	180		1,5	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	6,0	150	
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS			034	25	6,0	150	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000	0,0	2	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
TILLOLIVIOO			074	1.000		J	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.588,3		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
LIIKI					ER SECCHIO		
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
‡							
4							
	1+ 46			6.06			
FONDORECOATAS EDO	Lt. 4,6			6,96			
FONDORECOAT12.5BO	Lt. 12,1			18,2			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							_ !
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 033