

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
ESTCEM BASE BO			IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		170	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG		053	20		4,5		
ACTICIDE FSN		004	180		4		
AMMONIACA 28 BE'		007	25		2		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		4,8		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		4,5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		12		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		7,5		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500		014	25	3,0	75		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		047	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		046	20	15,0	300		
ACTICIDE MKT 1		013 135	25 30	4,0	100 15		
VERSATATO VIL V30XF		094	1.000		170		
POLICRIL 547		035	1.000		270		
POLICRIL 574		107	1.000		90		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5		
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		3		
ACQUA			000	1.000		30	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Va 1 540 0		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		Kg 1.549,8		
ORE DI LAVORO TOTALI			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE	
5070514450	SECCHI			Kg	N°		
ESTCEM1BO	Lt. 0,7			1,05			
ESTCEM2.5BO	Lt. 2,4			3,5			
ESTCEM5NEU	Lt. 4,8			7,01			
ESTCEM12.5BO	Lt. 11,9			17,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione							
Data di produzione:							
= a.a a. p. odd=10.10.							