

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/11/05 Rev. 2 del 1/10/2024

Preparato il:					Lotto n°:			
AMETYST BASE BIANCA		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA			_	1.000	- ''	270		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		0100002000 2000	053	20		4,4		
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		2,2		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		3,3		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		6,6		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		6		
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5		
TITANIO RCL595 KG 25		3 630 009 615	090	25	10,0	250		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	13,0	325		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			027	25	7,0	175		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC			116	20	4,0	80		
POLICRIL 547			035	1.000		230		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	3,0	75		
VERSATATO VIL V30XF		094	1.000		230			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2			
TILLCERA 50			074	1.000		5		
TOTALE IMPASTO						Va 1 601 5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4.0		Kg 1.681,5			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE -		
	SECCHI			Kg	N°			
AMETYST1	Lt. 0,8			1,13				
AMETYST2.5	Lt. 2,5			3,77				
AMETYST5	Lt. 5,0			7,55				
AMETYST12.5	Lt. 12,5			18,8				
	,				SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respoi	nsabile	Tecnico		zione:	_	
responsable				,				

ITALMONT SRL Scheda n° 014