

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:					Lotto n°:			
TITANIT BASE BIANCA				IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SAC da Kg	CHI n°	PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- ''	450		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		5			
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG		053	20		8,5			
ACTICIDE FSN		004	180		4			
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		6			
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		5,5			
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		8			
TILLMANNS TILLGLUCO 95		086	180		2			
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75			
TITANIO RCL595 KG 25		090	25	6,0	150			
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	2,0	50			
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCH		027	25	6,0	150			
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPA		116	20	4,0	80			
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCH		021	25	3,0	75			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 150		013	25	15,0	375			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 150		014	25	3,0	75			
VERSATATO VIL V30XF		094	1.000		210			
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		2			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5			
TILLCERA 50			074	1.000		5		
TOTALE IMPASTO						Kg 1.737,5		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		119 1.707,0		
			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE		
TITANIT1	Lt. 0,8			1,17				
TITANIT2.5	Lt. 2,5			3,93				
TITANIT5	Lt. 5,0			7,86				
TITANIT12.5	Lt. 12,5			19,6				
HITANII 12.0	Lt. 12,3			19,0	SCARTO			
Coarte ammagae (20/					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 005