

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: FONDO REGRUND BASE BIANCA **IMPASTO** VERIFICA SACCHI NUM P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI SDS da Kg n° ACQUA 1.000 190 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 2.5 ACTICIDE FSN 004 180 2,5 AMMONIACA 28 BE' 007 25 1,5 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 2 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 1 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 2 093 1.000 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 1,5 GLICOLE PROPILENICO PURO 1.000 020 4,5 TEXANOL COALESCENTE 061 1.000 3 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 124 25 75 3,0 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 013 25 2,0 **50** CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 014 25 50 2,0 CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG 032 25 2.0 50 CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG 75 027 25 3,0 QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) 25 175 047 7,0 MICROSFERE DI VETRO PORAVER 0,25 - 0,50 MM SACCHI 17.5 KG 040 18 5.0 87,5 POLICRIL 280 880 1.000 250 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 180 087 1 SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03) 25 100 001 4,0 SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS 034 25 4,0 100 **AQUAFLOW NLS 200** 1.000 800 1,5 TILLCERA 50 074 1.000 3.5 TOTALE IMPASTO Kg 1.229,0 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° # REGRUND12.5 Lt. 12,5 16 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: