

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/11/20 Rev. 2 del 1/3/2024

Preparato il:		Lotto n°:					
UNICO LIQUIDO BIANCO		IMPASTO			ASTO		
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000	- 11	280	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		200	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		3,9	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		+3+030	028	100		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,9	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		2,9	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		2,9	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		2,9	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		2,9	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1	
TITANIO BIOSSIDO BLR 895 KG 25			141	25	3,0	75	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	2,0	50	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	8,0	200	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		2 500 135	116	20	3,0	60	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	5,0	125	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	2,0	50	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	_,-	19,2	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG		140225	021	25		24	
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000		110	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		2,9	
ACQUA				1.000		480	
TOTAL 5 TMD 4 CTC					14 4 5 5 5		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.550,5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
KGUNICO	Lt. 1,0			1,55			
¥							
‡							
CISUNICO	Lt. 1.000,0			1550,5			
0.0011100	_t. 1.000,0			1000,0	SCARTO		
Scarto ammosco <20/					SUARTU		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							
•							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 153