

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:				Lotto n°:			
ZIRKON BASE BO			IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI	DESCRIZIONE COMPONENTI NL		NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
ACOLIA				da Kg	n°	200	<i>&gt;</i>
ACQUA CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	1.000		200	
ACTICIDE FSN			004	180		3,6 3,3	
AMMONIACA 28 BE'			004	25		3,3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		4,8	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2,1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		4,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		3,9	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		12	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		7,5	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG			082	25	4,0	100	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	9,0	225	
QUARZO FELDSPATO NA45 ( 45 MICRON)			046	20	15,0	300	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SO			116	20	4,0	80	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25	KG		013	25	3,0	75	
POLICRIL 547			035	1.000		500	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2,1	
ACTICIDE MKT 1			135	30		15	
ACQUA				1.000		18	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.639,8	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ADTICOLO				PER SECCHIO		TOTALE	
CODICE ARTICOLO PER				Kg	N°	TOTALE	
ZIRKON1NEU Lt. 0,				1			
ZIRKON2.5NEU Lt. 2,				3,33			
ZIRKON5NEU Lt. 4,				6,66			
ZIRKON12.5BO Lt. 11				17	_		
ZIINIONIZ.JDO Lt. 11	3			17	SCARTO		
Coarto ammooco 420/				Posposo		cnico di Produz	iono:
Scarto ammesso <3%				veshous	aviie 18	ornou ui F10uu2	JUITE.
Data di produzione:							