

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 30/3/09 Rev. 2 del 23/7/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
REFLEX BASE BIANCA		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL SQS WUN		SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		170	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		3	
AMMONIACA 28 BE'		2 02 1 01 1 020	007	25		1,8	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4,5	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,3	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		9	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		13,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,8	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	-5,0	125	
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		260	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	046	20	- 4,0	80	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	-3,0	75	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	-4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG		24L09	030	25	-9,0	225	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	-6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	-3,0	75	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	- 6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	-9,0	225	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,8	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		15	
AQUAFLOW NLS 200		-240 705	800	1.000		3	
ACQUA				1.000		10	
TILLCERA 50		-42 537	074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.706,7		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 111 00,1		
ONE BLENVOING TOTAL			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER				N°	TOTALE	
#	SECCHI			Kg	IN		
#							
#							
REFLEX5	Lt. 5,0			8,62			
REFLEX12.5	Lt. 12,5			21,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Rasno	nsahile	Tecnico	di Produ	zione:	
Responsabile				e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 048