

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/11/19 Rev. 2 del 31/12/2023

Preparato il:			Lotto n°:				
DECORA BIANCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				da Kg	П	500	
ACTICIDE FSN		0156522000 2500	004	1.000		500 4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0156532000-2509 71460233	017	180 25		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		7,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2024071929	087	180		1,5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41990	093	1.000		2,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4,5	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		2	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	15,0	375	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	30,0	750	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	1,0	25	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	1,0	25	
VERSATATO VIL V30XF		1625178	094	1.000	.,0	90	
ACQUA		1020170	001	1.000		70	
1040/1				1.000		70	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.869,5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
	LITTI			PER SE			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
4	SECCHI			1.9			
, 4							
¥ ¥							
'							
DECORA12.5	Lt. 12,5			20,9			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							
Responsabile Techico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 198