

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/10/22 Rev. 2 del 10/10/2022

Preparato il:							
FONDO REFINE BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		^
ACQUA				1.000		290	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4,3	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		1,5	
AMMONIACA 28 BE'		74 400 000	007	25		1,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		71 460 233	017	25		1,5	
FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		494650	053	20		4,3	
GLICOLE PROPILENICO PURO		47555 B0004447	023	1.000		1,5	
FEXANOL COALESCENTE		B0004147	020	1.000		2,2	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		K124000175	061	1.000	0.0	1,5 225	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046 24l173	014	25 25	9,0	50	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARE 26 EXICTES PO 325 SW 1300 90F) 25 KG				25 25	2,0		
FITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		24L14	032		5,0	125 25	
		11225	124	25	1,0		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	10,0	250	
ABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	12,0	300	
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS		0.4000000.4.4	034	25	9,0	225	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		260	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650			098	1.000		10	
RITARDANTE OPTIMEX 30 LV			117	30		2,2	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2,9	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,5	
ACQUA				1.000		18,6	
TOTALE IMPACTO					V~ 4 002 E		
TOTALE IMPASTO DRE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		Kg 1.803,5		
JI LAVORO TOTALI	LIINI			PER SE			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
t	SECCHI			rtg	14		
DECIME	14.5.0			0.50			
REFINE5	Lt. 5,0			8,56			
REFINE12.5	Lt. 12,5			21,4			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 035