

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 22/6/13 Rev. 3 del 10/9/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
LAVABILE BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SAC		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		450	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		7,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		71 460 233	017	25		2	
FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		41 990 47555	093 023	1.000		3,6	
FEXANOL COALESCENTE		K124000175	023	1.000		5,4 4	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		10	
FILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2	
FITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	3,0	75	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	12,0	300	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		2 500 135	116	20	4,0	80	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	18,0	450	
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000	,	360	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		2	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		2	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5	
ACQUA				1.000		25	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.861,5		
DRE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		11.001,0		
	LIIKI			PER SE			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
<u></u>							
AVABILE2.5	Lt. 2,5			3,8			
AVABILE5	Lt. 5,0			7,61			
AVABILE12.5	Lt. 12,5			19			
	12,0			.0	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					30.4(10		
Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di Produzione:							_

ITALMONT SRL Scheda n° 010