

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 30/7/07 Rev. 2 del 4/8/2023

Preparato il:				Lotto n°:				
REFONDO BIANCO		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		540		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		2,4		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		3		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,2		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,4		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		7,5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		4		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	15,0	375		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG		24L09	030	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		24 000 886	116	20	4,0	80		
POLICRIL 280		2430939AA	880	1.000		210		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2		
AQUAFLOW NLS 200	240 705	800	1.000		2			
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
TOTALE IMPASTO						V ~ 1 COO E		
			1 4 0		Kg 1.688,5			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°			
#								
REFONDO2	Lt. 2,5			4				
REFONDO5	Lt. 5,0			8,01				
REFONDO12.5	Lt. 12,5			20				
	-,-				SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:								
•							_	
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 038