

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 28/1/13 Rev. 2 del 20/2/2024

Preparato il:				Lotto n°:			
REFONDO SABBIATO BAS	ANCA	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		>
ACQUA		40.40=0		1.000		510	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		14,4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3,6	
VERSATATO VIL V30XF		1 625 178	094	1.000		180	
POLICRIL 547 TEXANOL COALESCENTE		2531859AC	035	1.000		180	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		K124000175	061	1.000		7,2	
GLICOLE PROPILENICO PURO	41 990 B0004147	093	1.000		7,2		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA	47555	020	1.000		14,4 7,2		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		3,6	
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		3,6		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	087	180		3,6		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	2,0	50	
TITANIO RCL595 KG 25		3 630 009 615	090	25	5,0	125	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	6,0	150	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	046	20	2,0	40	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	2,0	50	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		0040	001	25	12,0	300	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180	12,0	3,6	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		45	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5	
HELOLIVIOO		42 001	014	1.000		-	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.778,4		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO	TOTALE	
SODICE ARTICOLO	SECCHI			Kg	N°	TOTALE	
‡							
REFONDOS2.5	Lt. 2,5			3,56			
REFONDOS5	Lt. 5,0			7,12			
REFONDOS12.5	Lt. 12,5			17,8			
ALI GINDOGIZ.J	Lt. 12,5			17,0	SCARTO		
200/da amanana 420/					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 037